

BIPLAST BUCCIATO

Rivestimento BUCCIATO INTERNO / ESTERNO



Rivestimento plastico continuo, a buccia d'arancia al quarzo, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti inorganici ad alta resistenza alla luce e alle intemperie. Il caratteristico aspetto permette di eliminare eventuali imperfezioni del supporto.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica o idrolavaggio. Applicare sempre una mano di primer PLIOFLEX Decora (vedi scheda tecnica) e mano di fondo MUROBELLO (vedi scheda tecnica).

Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto. Si raccomanda perciò di applicare nelle condizioni climatiche riportate in seguito.

Il processo di polimerizzazione avviene in circa 15 giorni in condizioni ottimali (20°C U.R. 60%). Qualora si verificano precipitazioni violente prima che la pittura non protetta sia completamente essiccata si potrebbero evidenziare antiestetiche lumacature dall'aspetto traslucido e biancastro. Nel caso di comparsa di tale fenomeno bagnare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente tutta la zona dove si estende la pittura senza strofinare oppure aspettare successivi eventi piovosi. È assolutamente sconsigliato ridipingere la zona interessata dal problema prima della scomparsa delle lumacature.

APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO DI SPUGNA, FRATTAZZO INOX.

Confezioni: Kg.25

Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella
COLLEZIONE 1000 e
COLLEZIONE 2000

Composizione:

Pigmenti inorganici, graniglie di marmo, quarzi, dispersi in resina vinilversatica, in emulsione acquosa.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T[°]min: 5°C, T[°]max: 30°C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it



Modo d'uso:

Stendere sul supporto con rullo, pennello o frattazzo metallico in maniera uniforme e continua . Rifinire con rullo di spugna incrociando più volte fino ad ottenere l'effetto desiderato. Lavorare sempre integralmente le pareti, al fine di evitare antiestetiche difformità del colore. Evitare di applicare in pieno sole e in presenza di forte vento.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO IN SUPERFICIE: 3-6h COMPLETAMENTE ASCIUTTO: 24-48h
Aspetto:	Opaco a buccia d'arancia
Massa volumica:	1,67 kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	81% +/- 2
pH:	8-8,5
Diluizione:	PRONTO USO, non sottoporre ad agitazione con mescolatori meccanici
Consumo Grana Fine 0,5 mm	<i>Con una mano:</i> 0,8 – 1,0 Kg/m ²
Consumo Grana Media 1,0 mm	<i>Con una mano:</i> 1,0 – 1,2 Kg/m ²
Consumo Grana Grossa 1,5 mm	<i>Con una mano:</i> 1,7 – 2 Kg/m ²