

RASOBEN CC70

RASANTE COLLANTE MINERALE

RASOBEN CC70, rasante/collante in polvere di natura minerale con inerti selezionati di spessore massimo 1 mm che conferiscono al prodotto alta traspirabilità ed idrorepellenza.

Impieghi:

- Sistemi a cappotto con utilizzo di sughero, lana di roccia, lana di vetro e fibra di legno.
- Rasatura armata rinforzata con rete in fibra di vetro.

Modo d'uso:

RASOBEN CC70 deve essere applicato su superfici pulite, consistenti, prive di grasso e di qualsiasi altra sostanza che possa pregiudicare l'adesione al supporto. Particolare attenzione deve essere prestata ai residui di disarmante che vanno rimossi completamente prima dell'applicazione. Diluire il prodotto con 5-6 litri d'acqua a confezione da Kg 25 e amalgamare con trapano a bassi giri fino ad ottenere un impasto omogeneo. Su rasature di sistemi a cappotto si consiglia di creare uno spessore di rasatura di almeno 4 mm per avere una forte resistenza all'urto.

Per una corretta essiccazione del prodotto è necessario attendere fino a 4 giorni di tempo con condizioni climatiche stabili.

Prima dell'applicazione della finitura consigliamo di utilizzare un primer fissante di ottima resistenza agli alcali per rinforzarlo ed uniformare gli assorbimenti.



Confezioni: Kg.25

Aspetto:

POLVERE BIANCA

Avvertenze:

una volta iniziata la presa non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua od altri materiali. Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso, non utilizzare in presenza di grumi ed impiegare tutto il materiale una volta aperto il contenitore. Non applicare su superfici assolate. Attendere la maturazione del prodotto per 15-21 giorni a seconda della stagione prima di applicare la finitura.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Condizioni ambientali:

T: min 5°C – max 35°C

Conservazione:

Teme l'umidità, conservare in luogo riparato ed asciutto.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili

APPLICAZIONE



TRAPANO, FRATTAZZO INOX, FRATTAZZO DI SPUGNA.

DATI TECNICI:

Massa volumica apparente della malta fresca (UNI EN 1015-6):	1,70 g/cm ³ +/- 0,01
pH:	12 +/-0,5
Consistenza della malta fresca (UNI EN 1015-3):	160 mm
Permeabilità al vapore μ (EN 1015-19):	15/35
Assorbimento acqua (EN 1015-18):	< 0,5 kg/m ² 24h (sec. ETAG 004)

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it



Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C
Tempo di essiccazione:	4 giorni con condizioni climatiche stabili.
Granulometria:	1 mm
Diluizione:	Acqua, 5-6 Litri per confezione

aggiornamenti da parte della società.

CONSUMI:

INCOLLAGGIO SUGHERO:	4-6 Kg/m ²
INCOLLAGGIO DI LANA DI ROCCIA, LANA DI VETRO, FIBRA DI LEGNO:	4-5 Kg/m ²
RASATURA:	1,4 Kg/m ² per mm di spessore